

Parametri di stampa con la nostra pressa - VETRO
Stampare il transfer non specchiato

Tempo: 300 secondi
Temperatura: 200°C
Pressione: leggera

N.B.I parametri sono orientativi, possono variare a seconda della pressa che si utilizza, della temperatura dell'ambiente in cui si opera e della dimensione della grafica da applicare