



## TSINVL (matt) - TSINVLG (gloss) DIGITAL INVITE LIGHT

DIGITAL INVITE LIGHT è il nostro TOP di gamma realizzato con un film misto PU/COPES. Il suo spessore è di 90 microns ed è disponibile in due versioni: **matt e gloss**. E' supportato da un poliestere leggermente adesivo che consente di eseguire piccoli particolari e, nel caso, permette di riattaccare, prima del trasferimento, i particolari che potrebbero distaccarsi durante la lavorazione. Applicabile su tessuti in cotone e poliestere, utilizzando il nostro application tape trasparente. Questo materiale è particolare per la facilità e soprattutto la velocità con cui si spellicola. **ADATTO A LAVORI VELOCI E DI GRANDI QUANTITA'.**

### DATI TECNICI

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Composizione       | Film poliuretano/copes |
| Spessore materiale | 90 microns             |
| Tipo supporto      | Poliestere             |
| Spessore supporto  | 100 microns            |

### IMPOSTAZIONI DI STAMPA E TAGLIO

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Riferimento macchina da stampa | Roland SP-300V/SV-640                          |
| Profilo Colore                 | TTRH: Garment Heat Transfer - Generic vinyl II |
| Gestione colore                | max density US                                 |
| Modo operativo                 | Stampa e taglia                                |
| Tipo lama                      | Standard 45° (Lamrol1005)                      |
| Velocità lama                  | 17/20 mm/sec                                   |
| Pressione lama                 | 60/80 gr                                       |
| Offset                         | 0,275 mm                                       |
| Up-speed                       | 20 cm/sec                                      |
| Temperatura scrittura          | 32°C / off                                     |
| Temperatura asciugatore        | 34°C / off                                     |

### IMPOSTAZIONI DI APPLICAZIONE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Application tape              | Trasparente                |
| Riferimento pressa per i test | transmatic TMH 38 / REV 2C |
| Pressione applicazione        | 13-14 (media) / 3-4 bar    |
| Temperatura applicazione      | 150°C                      |
| Tempo applicazione            | 12 sec                     |
| Rimozione supporto            | caldo                      |

### PARTICOLARITA' DEL MATERIALE

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Dimensione minima di taglio        | 0,5 cm              |
| Finiture particolari del materiale | lucido, opaco       |
| Tipi di tessuti supportati         | cotone e poliestere |

### MODALITA' DI LAVAGGIO

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Accorgimenti in fase di lavaggio | lavare, dopo 24h dall'applicazione, anche a 60°C con la stampa rivolta verso l'interno |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## CONSIGLI DI UTILIZZO

Nella fase di **SPELLICOLAMENTO**, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto.

Nella fase di **PRELIEVO DELLA STAMPA**, consigliamo di prelevare la stampa con l'utilizzo del nostro application tape trasparente. Consigliamo anche di prelevare la stampa al rovescio, girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'application tape.

Nella fase di **APPLICAZIONE DELLA STAMPA**, nel caso di applicazione su cotone, dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica, consigliamo di rimuovere l'application tape e ripressare la stampa per altri 5 o 10 secondi, coprendola con carta siliconata, per assicurare una maggiore tenuta ai lavaggi.